

Couche de protection transparente mate PMC-3000

Support technique : 1-800-776-0933

Description du produit Le revêtement transparent mat Pro-Spray® PMC-3000™ est un transparent mat à deux composants et à faible COV conçu pour sécher en un fini mat tout en offrant une excellente durabilité. PMC-3000 offre d'excellentes caractéristiques de pulvérisation, est idéal pour utiliser lorsqu'il est nécessaire d'apparier un mat, fini d'équipementier et est également excellent pour des travaux de peinture « mate » personnalisée.

Composants



Couche transparente **PMC-3000^{MC}**
Activateurs **PCA-550^{MC} (Très Lent), PCA-551^{MC} (Lent),**
PCA-552^{MC} (Moyen) ou PCA-553^{MC} (Rapide)
Diluant **PCR-1770^{MC} ou PCR-1772^{MC} (Lent)**

Substrats

- Couche primaire à base de solvant 3,5 COV Pro-Spray
- Couche primaire H2O Pro-Spray
- Protection transparente d'origine poncée

Préparation de la surface



Masquer complètement le véhicule afin d'éliminer toute surpulvérisation.

Rapport de mélange

Vous reporter au « Guide de sélection de l'activateur et du diluant – CONFORMITÉ COV ».

Couche transparente **3 Parties**
Activateur **1 Partie**
Diluant **jusqu'à 10 %**

Vie en pot @ 72°F / 22,2°C



1 heure

Viscosité @ 72°F / 22,2°C

12 – 13 s. DIN4

Réglage du pistolet



Haute efficacité **Pistolet HVLP**
 1,2mm–1,4mm 1,2mm–1,4mm

Pression d'air



Haute efficacité **Pistolet HVLP**
 15–29 lb/po² 6–10 lb/po² max
 au pistolet au bouchon

REMARQUE : Consultez le fabricant de pistolet pour un réglage approprié du pistolet de pulvérisation.

Application



- 2 couches
- Accorder 10 à 15 minutes de durcissement entre les couches.

Couche de protection transparente mate PMC-3000

Temps de durcissement/séchage à 72°F / 22,2°C



Séchage à l'air

Temps de durcissement: 10–15 minutes

Sans poussière: 30 minutes

Temps pour l'assemblage: 2–3 heures

Sécher par force

30 minutes @ 140°F/60°C

Mélange

N'est pas recommandé

Polissage



Ponçage: S/O

Compoundage: S/O

Remarques spéciales / Nettoyage



Nettoyage Nettoyer l'équipement après l'utilisation d'un solvant de nettoyage. Éliminer le solvant conformément aux règlements provinciaux, locaux et fédéraux.

Caractéristiques physiques

COV (RTS) par gal. américain 2.09 livres/gallon (251.06 grammes/litre)

Santé et sécurité



Pour une utilisation par des professionnels seulement. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. AVERTISSEMENT! LE CONTENU EST INFLAMMABLE. LES VAPEURS ET LES BROUILLARDS SONT NOCIFS. IRRITANT CUTANÉ ET OCULAIRE.

Ne pas manipuler les produits Pro-Spray avant d'avoir lu et compris dans leur intégralité les fiches techniques. S'assurer que tous les employés reçoivent une formation sur les fiches techniques ou sur tous les produits chimiques avec lesquels ils sont en contact. Le fabricant recommande l'utilisant d'un respirateur autonome lorsqu'il y a risque d'exposition aux vapeurs ou embruns de pulvérisation. Porter des vêtements de protection, des gants et des protections oculaires avec écran latéral.

Cette fiche technique est fournie en toute bonne foi, mais sans aucune garantie. L'information contenue ci-après représente l'état actuel de nos connaissances et est destinée à servir de guide pour nos produits et leurs utilisations, elle n'est pas destinée à servir d'assurance pour certaines propriétés de produit ou de leurs applications spécifiques.

Respectez les avertissements sur les étiquettes de produit. Tous les droits de propriété industrielle doivent être respectés. Nous garantissons une qualité parfaite du produit selon les termes des conditions générales de vente.